

Odcinający lakier podkładowy Aqua Exoten AV 50



- > szybkie schnięcie
- > pod wodorozcieńczalne lakiery Murexin
- > na wszystkie gatunki drewna
(w tym drewno egzotyczne i problematyczne
gatunki europejskie)
- > izoluje substancje zawarte w drewnie
- > ogranicza sklejanie boczne parkietu



Opis produktu

Jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier podkładowy o niskiej zawartości rozpuszczalników. Zamyka pory drewna i odcina substancje zawarte w drewnie, które mogą mieć negatywny wpływ na efekt lakierowania. Lakier głęboko wnika w strukturę drewna tworząc idealną powierzchnię pod wszystkie wodorozcieńczalne lakiery nawierzchniowe Murexin przeznaczone do parkietów. Jest przeznaczony do użycia jako warstwa podkładowa pod wodorozcieńczalne lakiery do parkietów w celu odizolowania naturalnych substancji zawartych w drewnie. Do gruntowania parkietów, mozaiki przemysłowej (sztorcowej) oraz innych rodzajów posadzek drewnianych z drewna egzotycznego oraz problematycznych gatunków europejskich (z wyjątkiem modrzewia). Zapewnia naturalne akcentowanie usłojenia drewna. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Do stosowania wewnątrz budynków.

Forma dostawy

Pojemnik	Opakowanie zbiorcze	Paleta
5 L / <KKA>	-	96 <KKA>

Przechowywanie

Przechowywać w zabezpieczonych przed mrozem, chłodnych i suchych pomieszczeniach. Termin przechowywania 365 dni.

Obróbka

Zalecane narzędzia

Wałek do lakierów wodnych Murexin Lackroller Micro, wiadro do lakieru. Po zakończeniu pracy umyć narzędzia czystą wodą.

Obróbka

Powierzchnię parkietu należy dokładnie wyszlifować używając szlifierki bębnowej z papierem ściernym o nasypie od 36 do 100, w kolejnych fazach szlifowania. Szczeliny i rysy wypełnić

68007, Odcinający lakier podkładowy Aqua Exoten AV 50, obowiązuje od: 01.08.2023, Barbara Korb, Strona 1

szpachlówką Murexin Aqua Fugenkit AV 10 lub Fugenkit LV 15. Następnie wykonać szlif wykańczający (papier ścierny 100-120) używając szlifierki bębnowej i szlifierki talerzowej z siatką 100-120.

Wykonanie:

Kanister z lakierem pozostawić w pomieszczeniu, aż do osiągnięcia temperatury pokojowej. Zawartość pojemnika dobrze wstrząsnąć, a następnie przelać do czystego wiadra. Za pomocą wałka do lakierów (zalecany Murexin Lackroller Micro) nałożyć równomiernie jedną warstwę lakieru AV 50 (walcować krzyżowo - poprzecznie do słojów, a następnie wzdłuż słojów), unikając miejscowego nagromadzenia lakieru i tworzenia się kałuż. Polakierowaną powierzchnię pozostawić do wyschnięcia. Po 1-2 godz. (zależnie od warunków klimatycznych pomieszczenia) nakładać wodorozcieńczalne lakiery nawierzchniowe Murexin.

Uwaga:

- lakier AV 50 można nakładać wyłącznie wałkiem
- nie szlifować powierzchni zagruntowanej lakierem podkładowym.

Dane techniczne

Zużycie	100 - 120 ml/m ² (1litr na 8 - 10 m ²)
Czas schnięcia	ok. 1 - 2 godz. (wałek)
Czas otwarty	po ok. 1 - 2 godz.
Temperatura obróbki, temperatura otoczenia i wysychania	co najmniej +15 C

Podłoże

Odpowiednie podłoża

Do stosowania na wszystkich wyszlifowanych posadzkach drewnianych, w tym na mozaice przemysłowej (sztorcowej oraz podłogach podniesionych) z drewna egzotycznego i europejskiego (z wyjątkiem modrzewia). Posadzka drewniana musi być wolna od zanieczyszczeń, wosku, oleju i silikonu. Powierzchnia musi być starannie wyszlifowana, oczyszczona i odkurzona, gdyż pył na parkiecie uniemożliwi prawidłowe nałożenie lakieru.

Perfekcyjny system

Opis

Aqua Fugenkit AV 10 do wypełnienia szczelin w drewnie dla przyjaznego dla środowiska systemu prac - w systemach lakierów wodnych. Fugenkit LV 15 do wypełnienia szczelin w posadzkach drewnianych do renowacji i lakierowania trudnych gatunków podłóg drewnianych.

Wskazówki na temat produktu i obróbki

Wskazówki dotyczące produktu:

- Podczas przetwarzania poza zalecaną temperaturą i / lub wilgotnością, właściwości materiału mogą się znacznie zmienić.
- Produkt przed stosowaniem powinien być przechowywany min. 24 godz. w temperaturze, w której będzie używany.
- Aby zachować właściwości produktu, nie można dodawać żadnych obcych materiałów!
- W przypadku produktów mieszanych z wodą lub rozcieńczanych należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w kartach technicznych!

- W przypadku produktów barwionych, prawidłowość koloru należy sprawdzić przed użyciem!
- Jednolitość koloru można zagwarantować tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.
- Na kolor produktu istotny wpływ mają warunki otoczenia podczas stosowania.
- Mogą występować interakcje składników produktu ze środkami do obróbki powierzchni.
- Materiał, który rozpoczął twardnienie lub wiązanie nie nadaje się już do wykorzystania!

Wskazówki wykonawcze:

- Nie używać przy temperaturze podłoża poniżej + 5 ° C!
- Idealny zakres temperatur podłoża i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealny zakres wilgotności wynosi 40% do 60% wilgotności względnej.
- Wyższa wilgotność i/lub niższe temperatury wydłużają, a niska wilgotność i/lub wyższe temperatury skracają wysychania, wiązania, utwardzanie produktu.
- Zapewnić wystarczającą wentylację podczas fazy wysychania, wiązania i utwardzania!
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!
- Chronić sąsiadujące elementy!
- Przed nakładaniem produktu nierówności i defekty podłoża powinny zostać naprawione!

Wskazówki:

- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie próby produktu.
- Przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych wszystkich produktów MUREXIN używanych w systemie.
- W przypadku prac naprawczych należy zachować oryginalny produkt z danej partii.
- Hydroizolacja podłogowa nie może zastąpić hydroizolacji strukturalnej budynku.
- Ogrzewanie podłogowe nie może działać podczas nakładania i wiązania produktu.

Podane dane są wartościami średnimi, które zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Ze względu na wykorzystanie naturalnych surowców deklarowane wartości pojedynczej partii mogą się nieznacznie różnić, nie wpływając na przydatność produktu.

Wskazówki bezpieczeństwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów wykonawczych w karcie zawarto określone, ograniczone informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i możliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. W przypadku niejasności bądź wątpliwości, jak również ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na prawidłowość aplikacji produktu bądź technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzić próbę na miejscu budowy, zabezpieczając w odpowiedni sposób jej wyniki oraz skontaktować się z działem technicznym firmy Murexin Polska Sp. z o.o. Niezależnie od powyższych zaleceń. Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.