
HydroStop DKM 95 Uszczelniająca zaprawa klejąca



> na problematyczne podłoża
> wodoszczelny i otwarty dyfuzyjnie
> bardzo niska emisja LZO - EC1-Plus
> hydroizolacja i klejenia jednym produktem

Opis produktu

Wiążąca hydraulicznie, wodoszczelna, paroprzepuszczalna, cementowa, elastyczna, jednoskładnikowa zaprawa uszczelniająca i klejowa. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń do: wykonywania bezspoinowych izolacji podpłytkowych na powierzchniach ścian i posadzek (spełnia wymagania normy EN 14891 oraz ÖNORM B 3407 w klasie odporności na wodę W1-W6) oraz do klejenia okładzin ceramicznych na powierzchniach posadzek, szczególnie w przypadku podwyższonych obciążeń termicznych i mechanicznych jak np. na balkonach i tarasach (szczególnie gresów), na podłożach drewnianych i metalowych itp. Hydroizolacja i klejenie powinny być wykonane w osobnych krokach roboczych.

Forma dostawy

Pojemnik	Opakowanie zbiorcze	Paleta
20 KG / <PS>	-	48 szt.

Przechowywanie
Przechowywać w zabezpieczonych przed mrozem, chłodnych i suchych pomieszczeniach.
Termin przechowywania 365 dni.

Obróbka

Zalecane narzędzia
Wolnoobrotowe mieszadło elektryczne, pojemnik do mieszania, kielnia, paca zębata, paca gładka, gąbka. Pacę zębatą dopasować do klejonego materiału i rodzaju podłoża

Mieszanie
Do czystego pojemnika z dokładnie odmierzoną czystą, zimną wodą należy powoli wsypywać proszkową zaprawę i mieszać ok. 3 min. mieszadłem wolnoobrotowym, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji pozbawionej grudek.

Obróbka
Uszczelnienie i klejenie płytek musi być wykonywanie zawsze w 2 krokach roboczych.

E-Mail: murexin@bplusb.pl, www.murexin.pl

Jako HYDROIZOLACJA:
Dokładnie wymieszaną masę należy nanosić w warstwie o równomiernej grubości na całe podłoże za pomocą pacy w dwóch warstwach. Po wyschnięciu pierwszej warstwy należy nałożyć następną warstwę. Przejścia instalacji wodnych i odpływów zabezpieczyć przy pomocy produktów systemowych Murexin - manszet uszczelniających Murexin DZ 35, DZ 70 / DZ 75, kołnierzy uszczelniających. W miejscach newralgicznych np. w narożach w hydroizolacji zatopić taśmy uszczelniające Murexin DB 70 lub DB 80. Miejsca takie jak ramy drzwi balkonowych PVC lub z drewna i inne gładkie podłoża np. metalowe uszczelnić poprzez wklejenie samoprzylepnej taśmy butylowej Murexin DBS 50, którą następnie należy pokryć hydroizolacją.

Jako KLEJ:
Zaprawę klejową nanosić w dwóch cyklach roboczych. W pierwszym etapie nanieść cienką warstwę kontaktową na podłoże, a następnie na jeszcze świeżą pierwszą warstwę nanieść równomiernie drugą warstwę kleju na podłoże za pomocą pacy zębatej nachylonej pod kątem ok. 45-60°. Płytki układać na świeżej warstwie kleju lekko dociskając. Ewentualne zabrudzenia płytek resztkami kleju usunąć za pomocą gąbki zwilżonej w czystej wodzie.
Zalecane pokrycie spodu płytki klejem (wypełnienie przestrzeni podpłytkowej):
- wewnątrz budynków - powyżej 65%
- na zewnątrz budynków oraz przy ogrzewaniu podłogowym - powyżej 90%
Podczas układania okładzin na zewnątrz na tarasach, balkonach i w basenach oraz w miejscach o dużych obciążeniach mechanicznych zaleca się stosowanie metody kombinowanej (Buttering-Floating) polegającej na nanoszeniu zaprawy zarówno na podłoże jak i na płytkę. W przypadku klejenia nieznanych materiałów lub w razie wątpliwości przeprowadzić próbne klejenie

Po przyklejeniu płytek ceramicznych przez ok. 24 godz. chronić przed obciążeniem mechanicznym.

Dane techniczne

Zużycie	jako hydroizolacja: ok. 1,5 kg/m² na grubość 1 mm (zalecane łącznie 3 kg/m²) jako klej: ok. 3 kg/m² w zależności od rozmiaru płytek
Czas obróbki	jako hydroizolacja ok. 60 min. i jako klej ok. 40 min.
Czas schnięcia	jako hydroizolacja 1. warstwa ok. 2 godz. i jako klej ok. 24 godz.
Wymagana ilość wody:	jako Hydroizolacja 6,0 l / 20 kg (0,3l/kg) i jako klej 4,8 l / 20 kg (0,24 l/kg)

Świadectwa kontrolne

Sprawdzony zgodnie z (norma, klasyfikacja, ...)
EN 14891
ZDB-Merkblatt
EN 12004 und EN 12002
ÖNORM B 3407

E-Mail: murexin@bplusb.pl, www.murexin.pl

Podłoże

Odpowiednie podłoża
Beton
Jastrych cementowy, Jastrych anhydrytowy
Lany asfalt
Tynk gipsowy
Tynk cementowo wapienny
Podłoża murowane
Płyty gipsowo-kartonowe, gipsowe materiały budowlane
Beton szalunkowy
Beton komórkowy
Drewnopochodne materiały budowlane

Podłoże musi odpowiadać aktualnie obowiązującym normom i być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Musi być suche, mocne, nośne, nieprzemarznięte, czyste, pozbawione kurzu i pyłu, niezaolejone, niezatłuszczone, wolne od środków antyadhezyjnych i innych warstw pogarszających przyczepność, starannie oczyszczone oraz zagruntowane.

Wskazówki na temat produktu i obróbki

Wskazówki dotyczące produktu:
- Podczas przetwarzania poza zalecaną temperaturą i / lub wilgotnością, właściwości materiału mogą się znacznie zmienić.
- Produkt przed stosowaniem powinien być przechowywany min 24 godz. w temperaturze, w której będzie używany.
- Aby zachować właściwości produktu, nie można dodawać żadnych obcych materiałów!
- W przypadku produktów mieszanych z wodą lub rozcieńczanych należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w kartach technicznych!
- W przypadku produktów barwionych, prawidłowość koloru należy sprawdzić przed użyciem!
- Jednolitość koloru można zagwarantować tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.
- Na kolor produktu istotny wpływ mają warunki otoczenia podczas stosowania.
- Mogą występować interakcje składników produktu ze środkami do obróbki powierzchni.
- Materiał, który rozpoczął twardnienie lub wiązanie nie nadaje się już do wykorzystania!

Wskazówki wykonawcze:
- Nie używać przy temperaturze podłoża poniżej + 5 ° C!
- Idealny zakres temperatur podłoża i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealny zakres wilgotności wynosi 40% do 60% wilgotności względnej.
- Wyższa wilgotność i/lub niższe temperatury wydłużają, a niska wilgotność i/lub wyższe temperatury skracają wysychania, wiązania, utwardzanie produktu.
- Zapewnić wystarczającą wentylację podczas fazy wysychania, wiązania i utwardzania!
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi! Chronić sąsiadujące elementy!
- Przed nakładaniem produktu nierówności i defekty podłoża powinny zostać naprawione!

Wskazówki:
- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie próby produktu.
- Przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych wszystkich produktów MUREXIN używanych w systemie.
- W przypadku prac naprawczych należy zachować oryginalny produkt z danej partii.
- Hydroizolacja podpłytkowa nie może zastąpić hydroizolacji strukturalnej budynku.
- Ogrzewanie podłogowe nie może działać podczas nakładania i wiązania produktu.

Podane dane są wartościami średnimi, które zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Ze względu na wykorzystanie naturalnych surowców deklarowane wartości pojedynczej partii mogą się nieznacznie różnić, nie wpływając na przydatność produktu.

E-Mail: murexin@bplusb.pl, www.murexin.pl

Wskazówki bezpieczeństwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów wykonawczych w karcie zawarto określone, ograniczone informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i możliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. W przypadku niejasności bądź wątpliwości, jak również ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na prawidłowość aplikacji produktu bądź technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzić próbę na miejscu budowy, zabezpieczając w odpowiedni sposób jej wyniki oraz skontaktować się z działem technicznym firmy Murexin. Niezależnie od powyższych zaleceń. Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.

E-Mail: murexin@bplusb.pl, www.murexin.pl