


## Uniwersalny grunt szczepny DX 9



- > uniwersalne zastosowanie
- > szybko schnący
- > niskie zużycie
- > na większość podłoży



### Opis produktu

Zwiększający przyczepność, jednoskładnikowy, gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy grunt na bazie specjalnej dyspersji tworzyw sztucznych. Po wyschnięciu tworzy na gruntowanej powierzchni nieco lepłą błonę, która zaraz po wyschnięciu może być pokrywana następnymi warstwami. Przeznaczony do gruntowania chłonnych i niechłonnych podłoży, do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków (w obszarach zadaszonych). Jako grunt głębokopenetrujący może być stosowany na chłonnych mineralnych podłożach jak jastrychy cementowe, anhydrytowe, magnezjowe (również z ogrzewaniem podłogowym) - po odpowiednim rozcieńczeniu z wodą. Może być stosowany przed klejeniem parkietu do gruntowania podłoża, pod warunkiem stosowania klejów do parkietów Murexin niezawierających zmiękczaczy np. X-Bond MS-K 530, X-Bond MS-K 539 lub PU 566. Przeznaczony jako grunt szczepny przed nakładaniem mas szpachlowych i naprawczych oraz wyrównujących na podłoża niechłonne jak płytki ceramiczne, lastryko, podłoża z pozostałościami klejów, powłoki epoksydowe, podłoża drewniane, metalowe, dobrze przeszlifowany i śrutowany asfalt, warstwy odcinające wilgoć resztkową na bazie epoksydów lub MS-polimerów (niezawierających lotnych zmiękczaczy). Na podłożach niechłonnych grunt stosować bez rozcieńczania. Nie nadaje się na podłoża poliuretanowe oraz nieprzeszlifowane płyty OSB.

### Forma dostawy

Pojemnik	Opakowanie zbiorcze	Paleta
1000 KG / CON	-	1 CON
10 KG / KKA	-	42 KKA
5 KG / KKA	-	96 KKA

### Przechowywanie

Przechowywać w zabezpieczonych przed mrozem, chłodnych i suchych pomieszczeniach. Termin przechowywania: 365 dni.

## Obróbka

### Zalecane narzędzia

Wałek malarski z gąbki lub weluru, szczotka, pędzel.

### Obróbka

Kanister dobrze wstrząsnąć i jego zawartość przelać do czystego pojemnika (wiadra).

Grunt nakładać na podłoże równomiernie na całej powierzchni przy pomocy wałka lub pędzla. Unikać tworzenia się kałuż. Na podłoża niechłonne stosować nierozcieńczony. Na bardzo chłonne podłoża stosować w rozcieńczeniu 1 : 1 do 1 : 7 z wodą, na podłożach anhydrytowych maksymalne rozcieńczenie do 1 : 2 z wodą. Narzędzia po użyciu czyścić wodą. Zabrudzenia w trakcie gruntowania usunąć kiedy grunt jest jeszcze świeży. Czas schnięcia w zależności od warunków i rozcieńczenia wynosi 30÷60 minut. W przypadku stosowania na podłożach niechłonnych maksymalna grubość warstwy wylewanej masy samorozprężnej nie powinna przekraczać 10 mm.

## Dane techniczne

Gęstość	ok. 1,1 g/cm <sup>3</sup>
Kolor	fioletowy
Zużycie	ok. 35-70 g/m <sup>2</sup> w zależności od chłonności podłoża
Dojrzewanie po ułożeniu	40 min. (na podłożach niechłonnych)
Czas schnięcia	30 - 60 minut
Temperatura obróbki	> +15°C do 25°C (przy 20°C i wilgotności względnej 65%)
Gotowość do układania	na podłożach wrażliwych na wilgoć (anhydrytowych) min. 12 godz.

## Świadectwa kontrolne

### Sprawdzony zgodnie z (norma, klasyfikacja, ...)

EC1-PLUS, GISCODE D1 / lösemittelfrei nach TRGS 610

## Podłoże

### Odpowiednie podłoża

Podłoże powinno być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi wytycznymi, instrukcjami i normami. Podłoże musi być suche, zabezpieczone przed mrozem, mocne, stabilne, odpowiednio wytrzymałe, bez spękań, czyste, dobrze przeszlifowane, oczyszczone i odkurzone. Podłoża niechłonne dokładnie oczyścić i odtłuścić, a w razie konieczności wcześniej zmatowić lub przeszlifować. Asfalt lany przygotować mechanicznie poprzez szlifowanie lub śrutowanie do uzyskania ziarnistej struktury. Warstwy podłoża ograniczające jego chłonność i przyczepność, np. twarde powłoki, mleczko cementowe, mleczko anhydrytowe, twardziel powierzchniową, stare warstwy klejów lub mas wyrównawczych, itp. należy dokładnie usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, szczotkowanie, frezowanie lub śrutowanie. Wszystkie rysy i pęknięcia w podłożu należy sklamrować i wypełnić żywicą poliestrową 2K HOCO 24 lub żywicą poliuretanową 2K SI 60, czy żywicą epoksydową EP 70 BM. Podłoże należy sprawdzić w oparciu o obowiązujące wytyczne, normy i instrukcje. Temperatura podłoża powinna wynosić minimum +16°C.

### Wskazówki na temat produktu i obróbki

#### Wskazówki dotyczące produktu:

- Podczas przetwarzania poza zalecaną temperaturą i / lub wilgotnością, właściwości materiału mogą się znacznie zmienić.
- Produkt przed stosowaniem powinien być przechowywany min. 24 godz. w temperaturze, w której będzie używany.
- Aby zachować właściwości produktu, nie można dodawać żadnych obcych materiałów!
- W przypadku produktów mieszanych z wodą lub rozcieńczanych należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w kartach technicznych!
- Produkty w formie koncentratów mogą być przechowywane i wykorzystywane w ograniczonym czasie po rozcieńczeniu wodą; dlatego zalecamy jak najszybsze wykorzystanie po rozcieńczeniu z wodą.
- Zawsze pozostaw grunt do wyschnięcia lub utwardzenia.
- Produkt zawiera: MIT / BIT - Informacje dla alergików pod numerem +43 2622 27401 161
- W przypadku produktów barwionych, prawidłowość koloru należy sprawdzić przed użyciem!
- Jednolitość koloru można zagwarantować tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.
- Na kolor produktu istotny wpływ mają warunki otoczenia podczas stosowania.
- Mogą występować interakcje składników produktu ze środkami do obróbki powierzchni.
- Materiał, który rozpoczął twardnienie lub wiązanie nie nadaje się już do wykorzystania!

#### Wskazówki wykonawcze:

- Nie używać przy temperaturze podłoża poniżej + 15 ° C!
- Idealny zakres temperatur podłoża i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealny zakres wilgotności wynosi 40% do 60% wilgotności względnej.
- Wyższa wilgotność i/lub niższe temperatury wydłużają, a niska wilgotność i/lub wyższe temperatury skracają wysychania, wiązania, utwardzanie produktu.
- Zapewnić wystarczającą wentylację podczas fazy wysychania, wiązania i utwardzania!
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!
- Chronić sąsiadujące elementy!
- Przed nakładaniem produktu nierówności i defekty podłoża powinny zostać naprawione!

#### Wskazówki:

- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie próby produktu.
- Przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych wszystkich produktów MUREXIN używanych w systemie.
- W przypadku prac naprawczych należy zachować oryginalny produkt z danej partii.
- Nosić okulary ochronne.
- Jeśli klej lub materiał instalacyjny wejdzie w kontakt z twoimi oczami, natychmiast przemyj je dużą ilością wody i skonsultuj się z okulistą.
- Chronić ręce za pomocą wodoodpornych, wytrzymałych rękawic.
- Nosić długie spodnie.
- Unikaj długotrwałego kontaktu skóry z klejem lub materiałem instalacyjnym. Dotknięte części skóry należy natychmiast dokładnie wyczyścić wodą.
- Im dłużej świeży klej lub materiał instalacyjny pozostanie na skórze, tym większe ryzyko poważnego uszkodzenia skóry.
- Trzymaj dzieci z dala od świeżego kleju lub materiału do układania.
- Skład:  
woda  
dyspersja  
dodatki
- Ogrzewanie podłogowe nie może działać podczas nakładania i wiązania produktu.

Podane dane są wartościami średnimi, które zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Ze względu na wykorzystanie naturalnych surowców deklarowane wartości pojedynczej partii mogą się nieznacznie różnić, nie wpływając na przydatność produktu.

### Wskazówki bezpieczeństwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów wykonawczych w karcie zawarto określone, ograniczone informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i możliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. W przypadku niejasności bądź wątpliwości, jak również ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na prawidłowość aplikacji produktu bądź technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzić próbę na miejscu budowy, zabezpieczając w odpowiedni sposób jej wyniki oraz skontaktować się z działem technicznym firmy Murexin Polska Sp. z o.o. Niezależnie od powyższych zaleceń Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.