

Fuga elastyczna FX 66 PLATINUM

- > do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- > na ściany i posadzki
- > wysoka elastyczność, odporna na ścieranie, z efektem perlenia
- > do kamienia naturalnego, gresu i wielu innych
- > do fug o szerokości 1 - 6 mm



Opis produktu

Proszkowa, dopuszczona do kontaktu z żywnością, wysokiej jakości, wysoce elastyczna zaprawa do fugowania z efektem perlenia. Dzięki możliwości łatwej aplikacji, szczególnie w przypadku materiałów niechłonnych, umożliwia szybkie i łatwe wykonanie spoiny, bez długiego oczekiwania na przeschnięcie do zmywania. Po związaniu fuga jest odporna na ścieranie i odznacza się niską absorpcją wody, przez co jest odporna na zabrudzenia i plamy. Fuga przeznaczona jest do spoin o szerokości 1 - 6 mm na powierzchniach ścian i posadzek. Fuga może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, szczególnie do spoinowania płytek ceramicznych i gresowych, mozaik ceramicznych, okładzin z kamienia naturalnego. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe jak również do pomieszczeń mokrych, tarasów i balkonów.

Forma dostawy:

Pojemnik	Opakowanie zbiorcze	Paleta
PS		72
PS		48
KE		65

Przechowywanie:

Przechowywać w wolnych od mrozu, chłodnych i suchych pomieszczeniach.
Termin przechowywania 12 miesięcy.

Obróbka

Zalecane narzędzia:

Wolnoobrotowe mieszadło elektryczne, pojemnik do mieszania, małe wiaderko pomiarowe do odmierzania wody, paca gumowa, gąbka.

Mieszanie:

Wymieszać z wodą w czystym pojemniku przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego. Mieszać przez ok. 2 minuty, aż do momentu uzyskania jednolitej, gładkiej masy. Przerwać na ok. 3 minuty, po czym ponownie krótko wymieszać.

Obróbka:

Używając pacy gumowej nanosić fugę FX 66 ukośnie do układu spoin. Należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie spoin. Po wstępnym przeschnięciu fugi (próba palca, ok. 5 -15 min.) czyścić powierzchnię płytek za pomocą czystej wody i wilgotnej gąbki. Po wyschnięciu powierzchnię płytek ponownie zmyć czystą wodą. Zabrudzenia powierzchni płytek utwardzoną fugą są trudne do usunięcia.

Wyspoinowane powierzchnie należy chronić przed obciążeniem mechanicznym (ruchem pieszym) przez ok. 2 - 4 godziny. Aby zapobiec przebarwianiu się fugi należy przestrzegać zasady, aby zaprawa klejąca pod okładziną ceramiczną była dobrze wyschnięta, a jej resztki równomiernie usunięte.

Identyczny odcień fugi jest możliwy tylko w przypadku stosowania produktów z jednej partii produkcyjnej.

Do ochrony i impregnacji fugi zaleca się użycie preparatu Repol S4. Preparat należy nakładać na czystą i suchą powierzchnię fugi.

Dane techniczne

Pełna obciążalność	po ok. 24 godz.
Kolor	szary, biały, srebrnoszary, manhattan, cementowy, bahama, jedwab szary, orzech laskowy, piaskowy szary, camel, szary sanitarny, orzechowy brąz, bali, bazalt, antracyt, czarny
Szerokość fugi	1 - 6 mm (należy przestrzegać branżowych norm i wytycznych)
Zużycie	0,2 - 0,9 kg/m ² (w zależności od wymiarów płytek i szerokości fugi)
obciążalność ruchem pieszym	po ok. 2 - 4 godz.
Temperatura obróbki	+5 do +35°C
Czas obróbki	ok. 30 min.
Wymagany czas mieszania	ok. 2 min.
Wymagana ilość wody	biały 0,30 l/kg; bali, antracyt: 0,23 l/kg; czarny: 0,20 l/kg; wszystkie inne kolory: 0,25 l/kg

Świadectwa kontrolne

Sprawdzony zgodnie z (norma, klasyfikacja, ...)

EN 13888

Podłoże

Odpowiednie podłoża:

Podłoże musi być suche, nieprzemarznięte, mocne, nośne, nieodkształcalne, niezakurzone i niezapyłone, niezaolejone, niezatłuszczone, wolne od środków pogarszających przyczepność.

Klej do płytek przed fugowaniem musi być związany i wyschnięty, wszelkie pozostałości kleju do płytek usunąć przed fugowaniem. Brzegi szczelin do fugowania oczyścić z kurzu i innych zabrudzeń.

Perfekcyjny system

Produkty systemowe:

MUREXIN Silikon sanitarny SIL 60 PREMIUM,

Silikon neutralny SIL 50,

Uszczelniacz specjalny X-Bond MS-D81

Wskazówki na temat produktu i obróbki

Wskazówki dotyczące produktu:

- Podczas przetwarzania poza zalecaną temperaturą i / lub wilgotnością, właściwości materiału mogą się znacznie zmienić.
- Produkt przed stosowaniem powinien być przechowywany w temperaturze, w której będzie używany.
- Aby zachować właściwości produktu, nie można dodawać żadnych obcych materiałów!
- W przypadku produktów mieszanych z wodą lub rozcieńczanych należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w kartach technicznych!
- W przypadku produktów barwionych, prawidłowość koloru należy sprawdzić przed użyciem!
- Jednolitość koloru można zagwarantować tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.
- Na kolor produktu istotny wpływ mają warunki otoczenia podczas stosowania.
- Mogą występować interakcje składników produktu ze środkami do obróbki powierzchni.
- Materiał, który rozpoczął twardnienie lub wiązanie nie nadaje się już do wykorzystania!

Wskazówki wykonawcze:

- Nie używać przy temperaturze podłoża poniżej + 5 ° C!
- Idealny zakres temperatur podłoża i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealny zakres wilgotności wynosi 40% do 60% wilgotności względnej.
- Wyższa wilgotność i/lub niższe temperatury wydłużają, a niska wilgotność i/lub wyższe temperatury skracają wysychania, wiązania, utwardzanie produktu.
- Zapewnić wystarczającą wentylację podczas fazy wysychania, wiązania i utwardzania!
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!
- Chronić sąsiadujące elementy!
- Przed nakładaniem produktu nierówności i defekty podłoża powinny zostać naprawione!

Wskazówki:

- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie próby produktu.
- Przestrzegać kart technicznych wszystkich produktów MUREXIN używanych w systemie.
- W przypadku prac naprawczych należy zachować oryginalny produkt z danej partii.
- Hydroizolacja podpłytkowa nie może zastąpić hydroizolacji strukturalnej budynku.
- Ogrzewanie podłogowe nie może działać podczas nakładania i wiązania produktu.

Podane dane są wartościami średnimi, które zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Ze względu na wykorzystanie naturalnych surowców deklarowane wartości pojedynczej partii mogą się nieznacznie różnić, nie wpływając na przydatność produktu.

Wskazówki bezpieczeństwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów wykonawczych w karcie zawarto określone, ograniczone informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i możliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. W przypadku niejasności bądź wątpliwości, jak również ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na prawidłowość aplikacji produktu bądź technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzić próbę na miejscu budowy, zabezpieczając w odpowiedni sposób jej wyniki oraz skontaktować się z działem technicznym firmy Murexin Polska Sp. z o.o. Niezależnie od powyższych zaleceń Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.