

Klej do parkietu PU 558

- > wydłużony czas przetwarzania
- > wysoka wytrzymałość końcowa
- > do wszystkich rodzajów parkietu i drewna



Opis produktu

Nie zawierający wody, bezrozpuszczalnikowy, dwuskładnikowy klej na bazie reaktywnej żywicy poliuretanowej o wydłużonym czasie otwartym. Do klejenia: parkietu klepkowego 16-22mm; parkietu przemysłowego; mozaikowego 8 mm; deski podłogowej litej i wielowarstwowej deski wielkoformatowej oraz gotowego parkietu 2- i 3- warstwowego jak również parkietu taflowego na podkładzie. W przypadku drewna egzotycznego należy wykonać próbę klejenia.

Forma dostawy

Pojemnik	Opakowanie zbiorcze	Paleta
14 KG (A+B) / <KE>	-	44 <KE>

Przechowywanie

Chronić przed mrozem, przechowywać w chłodnym i suchym miejscu najlepiej na drewnianej paletie w oryginalnych opakowaniach.

Czas przechowywania: w warunkach opisanych jw. można przechowywać przez 540 dni od daty produkcji podanej a opakowaniu.

Obróbka

Rekomendowane narzędzia:

paca zębata: nr B3/PK/B5/B15/B17

Mieszanie

Składnik B należy dodać w całości do składnika A i wymieszać za pomocą mieszadła elektrycznego. Składniki należy mieszać aż do uzyskania jednolitej masy bez smug. Należy zwrócić szczególną uwagę na dno i ścianki pojemnika i sprawdzić czy składniki kleju zostały w tych częściach naczynia całkowicie wymieszane (dla pewności całość mieszaniny można przełożyć do nowego, czystego pojemnika i jeszcze raz przemieszać). Najbezpieczniej jest zawsze mieszać całe pojemniki, aby uniknąć nieprawidłowych proporcji lub stosować proporcjonalne dozowanie wagowe składników. Klej wiąże poprzez reakcję chemiczną, która w dużym stopniu zależy od temperatury. Wyższe temperatury skracają, a niższe wydłużają czas przydatności kleju. Dlatego ważne jest, aby wymieszać tylko taką ilość kleju, jaką można zużyć w ramach ograniczonego czasu przydatności do użycia.

Przetwarzanie:

Klej należy nakładać na całą powierzchnię podłoża za pomocą odpowiedniej pacy zębatej, nie przekraczając czasu przydatności do użycia. Czas montażu wynosi ok. 120 - 180 minut. Parkiet należy ułożyć na warstwie kleju, lekko go przesuwając i mocno dociskając, tak aby cała strona rewersowa parkietu była pokryta klejem. Możliwość chodzenia po około 8 godzinach. Pierwsze szlifowanie ułożonego parkietu można wykonać po upływie co najmniej 24 godzin. Usuwanie zanieczyszczeń klejem, na świeżo, gdy jest jeszcze płynny, za pomocą chusteczek czyszczących Murexin R 500. Po stwardnieniu klej można usunąć wyłącznie mechanicznie.

Dane techniczne

Kolor	beżowy
Zużycie jednostkowe	zużycie w zależności od podłoża, rodzaju parkietu i używanej pacy zębatej: zęby B3, B5, PK, B 15, B 17: ok. 0,8 - 1,8 kg/m ²
Stosunek mieszania	wagowo: 12,85 kg : 1,15 kg (A : B)
Czas montażu	ok. 120 - 180 min.
Pełna wytrzymałość	po ok. 24 godz.
Czas życia	ok. 60 - 90 min.
Możliwość układania następnej warstwy	po ok. 8 godz.

Podłoże

Odpowiednie podłoża:

typowe podłoża mineralne
jastrychy cementowe i podłoża betonowe
jastrychy anhydrytowe
podłoża drewniane i drewnopochodne
suche jastrychy
podłoża wstępnie szpachlowane

Podłoże bazowe musi być suche, nieprzemarznięte, mocne i nośne oraz stabilne wymiarowo, wolne od kurzu, brudu, olejów, smarów i innych środków antyadhezyjnych oraz ograniczających lub uniemożliwiających przyczepność. Ewentualne wszystkie luźne części muszą zostać usunięte, a ubytki po ich usunięciu winny zostać wstępnie wypełnione zaprawami naprawczymi z oferty Murexin. Podłoże bazowe musi być wykonane zgodnie z obowiązującym wytycznym technicznym, normami krajowymi i europejskimi oraz zgodnie z „ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej”.

Wskazówki na temat produktu i obróbki

Wskazówki dotyczące produktu:

- Podczas przetwarzania poza zalecaną temperaturą i / lub wilgotnością, właściwości materiału mogą się znacznie zmienić.
- Produkt przed stosowaniem powinien być przechowywany min. 24 godz. w temperaturze, w której będzie używany.
- Aby zachować właściwości produktu, nie można dodawać żadnych obcych materiałów!
- W przypadku produktów mieszanych z wodą lub rozcieńczanych należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w kartach technicznych!
- W przypadku produktów barwionych, prawidłowość koloru należy sprawdzić przed użyciem!

Systemy klejenia wykładzin i parkietu

- Jednolitość koloru można zagwarantować tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.
- Na kolor produktu istotny wpływ mają warunki otoczenia podczas stosowania.
- Mogą występować interakcje składników produktu ze środkami do obróbki powierzchni.
- Materiał, który rozpoczął twardnienie lub wiązanie nie nadaje się już do wykorzystania!

Wskazówki wykonawcze:

- Nie używać przy temperaturze podłoża poniżej + 5 ° C!
- Idealny zakres temperatur podłoża i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealny zakres wilgotności wynosi 40% do 60% wilgotności względnej.
- Wyższa wilgotność i/lub niższe temperatury wydłużają, a niska wilgotność i/lub wyższe temperatury skracają wysychania, wiązania, utwardzanie produktu. - Zapewnić wystarczającą wentylację podczas fazy wysychania, wiązania i utwardzania! - Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi! - Chronić sąsiadujące elementy! - Przed nakładaniem produktu nierówności i defekty podłoża powinny zostać naprawione! Wskazówki: - Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie próby produktu. - Przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych wszystkich produktów MUREXIN używanych w systemie. - W przypadku prac naprawczych należy zachować oryginalny produkt z danej partii. - Hydroizolacja podłytkowa nie może zastąpić hydroizolacji strukturalnej budynku. - Ogrzewanie podłogowe nie może działać podczas nakładania i wiązania produktu. Podane dane są wartościami średnimi, które zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Ze względu na wykorzystanie naturalnych surowców deklarowane wartości pojedynczej partii mogą się nieznacznie różnić, nie wpływając na przydatność produktu.

Wskazówki bezpieczeństwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów wykonawczych w karcie zawarto określone, ograniczone informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i możliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. W przypadku niejasności bądź wątpliwości, jak również ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na prawidłowość aplikacji produktu bądź technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzić próbę na miejscu budowy, zabezpieczając w odpowiedni sposób jej wyniki oraz skontaktować się z działem technicznym firmy Murexin. Niezależnie od powyższych zaleceń. Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność