

Naprawczy klej wypełniający pustki podparkietowe Fillinject PU 56

- > gotowy do użycia
- > do wielokrotnego użytku
- > wodoodporny



Opis produktu

Fillinject PU 56, to jednoskładnikowy klej i wypełniacz na bazie niskolepkich żywic poliuretanowych, opracowany specjalnie do wypełnień pustek podparkietowych i bezinwazyjnego powtórnego mocowania elementów parkietowych. Materiał nadaje się idealnie do wstrzykiwania w puste przestrzenie pomiędzy istniejącym parkietem i podłożem bazowym lub do ponownego klejenia luźnych elementów parkietów do podłoża bez konieczności jego demontażu. Może być stosowany na wszystkich podłożach i dla wszystkich rodzajów parkietu. Dzięki reaktywnej formule materiał w kontakcie z wilgocią atmosferyczną lekko się pieni i pęcznieje. To skutecznie wypełnia pustki podparkietowe i zapewnia ponowną przyczepność na całej powierzchni występowania pustki. Po utwardzeniu powstaje trwałe, elastyczne i wodoodporne oraz odporne na wysokie obciążenia mechaniczne połączenie klejowe. **Fillinject PU 56** zachowuje stabilność wymiarową nawet w ekstremalnych temperaturach od -40°C do +120°C, zapewniając trwałe mocowanie parkietu.

Forma dostawy

Pojemnik	Opakowanie zbiorcze	Paleta
0.5 KG / <KFL>	12 szt. w kartonie	768 <KFL>

Przechowywanie

Przechowywać w zabezpieczonych przed mrozem, chłodnych i suchych pomieszczeniach. Termin przechowywania 365 dni.

Obróbka

Aplikacja kleju:

Należy zlokalizować i zaznaczyć wszelkie puste przestrzenie podparkietowe. W zależności od rozmiaru pustki wyznaczyć miejsca wiercenia otworów - jeden lub więcej otworów o średnicy ok. 4 mm w zależności od wielkości pustki, ale przed wierceniem zamaskować te miejsca samoprzylepną taśmą malarską i wiercić przez taśmę. Następnie przyciąć końcówkę aplikatora butelki z Murexin Fillinject PU 56 do pożądanej średnicy otworu aplikacyjnego i wlewać materiał bezpośrednio do przygotowanych otworów, delikatnie ściskając butelkę aż do wypełnienia otworów. Należy chronić iniekcję przed naprężeniami mechanicznymi do momentu całkowitego utwardzenia. Po utwardzeniu (przez noc) należy dokładnie uszczelnić otwory, np. szpachlówką do drewna Murexin i usunąć taśmy maskujące.

Podłoże

Odpowiednie podłoża:

Typowe podłoża mineralne występujące w budownictwie:

jastrychy cementowe i posadzki betonowe,
jastrychy anhydrytowe,
podłoża drewniane,
jastrychy suche,
podłoża wypoziomowane.

Podłoże musi być suche, niezmrożone, nośne, stabilne wymiarowo oraz wolne od pyłu, brudu, oleju, smaru, środków antyadhezyjnych i luźnych cząstek. Musi również spełniać obowiązujące krajowe i europejskie wytyczne techniczne, normy i ogólnie przyjęte praktyki branżowe.

Wskazówki na temat produktu i obróbki

Wskazówki dotyczące produktu:

- Podczas przetwarzania poza zalecaną temperaturą i / lub wilgotnością, właściwości materiału mogą się znacznie zmienić.
- Produkt przed stosowaniem powinien być przechowywany min. 24 godz. w temperaturze, w której będzie używany.
- Aby zachować właściwości produktu, nie można dodawać żadnych obcych materiałów!
- W przypadku produktów mieszanych z wodą lub rozcieńczanych należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w kartach technicznych!
- W przypadku produktów barwionych, prawidłowość koloru należy sprawdzić przed użyciem!
- Jednolitość koloru można zagwarantować tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.
- Na kolor produktu istotny wpływ mają warunki otoczenia podczas stosowania.
- Mogą występować interakcje składników produktu ze środkami do obróbki powierzchni.
- Materiał, który rozpoczął twardnienie lub wiązanie nie nadaje się już do wykorzystania!

Wskazówki wykonawcze:

- Nie używać przy temperaturze podłoża poniżej + 5 ° C!
- Idealny zakres temperatur podłoża i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealny zakres wilgotności wynosi 40% do 60% wilgotności względnej.
- Wyższa wilgotność i/lub niższe temperatury wydłużają, a niska wilgotność i/lub wyższe temperatury skracają wysychania, wiązania, utwardzanie produktu.
- Zapewnić wystarczającą wentylację podczas fazy wysychania, wiązania i utwardzania!
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!
- Chronić sąsiadujące elementy!
- Przed nakładaniem produktu nierówności i defekty podłoża powinny zostać naprawione!

Wskazówki:

- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie próby produktu.
- Przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych wszystkich produktów MUREXIN używanych w systemie.
- W przypadku prac naprawczych należy zachować oryginalny produkt z danej partii.
- Hydroizolacja podpłytkowa nie może zastąpić hydroizolacji strukturalnej budynku.
- Ogrzewanie podłogowe nie może działać podczas nakładania i wiązania produktu.

Podane dane są wartościami średnimi, które zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Ze względu na wykorzystanie naturalnych surowców deklarowane wartości pojedynczej partii mogą się nieznacznie różnić, nie wpływając na przydatność produktu.

Wskazówki bezpieczeństwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów wykonawczych w karcie zawarto określone, ograniczone informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i możliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. W przypadku niejasności bądź wątpliwości, jak również ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na prawidłowość aplikacji produktu bądź technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzić próbę na miejscu budowy, zabezpieczając w odpowiedni sposób jej wyniki oraz skontaktować się z działem technicznym firmy Murexin. Niezależnie od powyższych zaleceń. Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.