

Zaprawa naprawcza RM 30

- > hartowana tworzywem sztucznym
- > mrozoodporna
- > do reprofilowania



Opis produktu

Proszkowy, utwardzany, wodo i mrozoodporny, hydraulicznie wiążący specjalny cement wapienny. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w celu poprawy uszkodzonych obszarów tynku, wygładzania dużych nierówności powierzchni oraz do przywracania podsekcji elewacji.

Forma dostawy

Pojemnik	Opakowanie zbiorcze	Paleta
6 KG / <KTN>	-	84 szt.

Przechowywanie

Przechowywać w zabezpieczonych przed mrozem, chłodnych i suchych pomieszczeniach. Termin przechowywania 730 dni.

Obróbka

Zalecane narzędzia

Wolnoobrotowe mieszadło elektryczne, odpowiedni pojemnik, kielnia murarska, kielnia wygładzająca, szpatała, poziomica.

Mieszanie

Do czystego pojemnika do mieszania z odpowiednią ilością wody dodać produkt i mieszać używając wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek (czas mieszania około 4 minut).

Obróbka

Nakładać na podłoże równomierną warstwę o odpowiedniej grubości w zależności od przeznaczenia oraz pożądanego efektu. Wygładzić lub po odpowiednim stwardnieniu zaprawy przeszlifować - po lekkim nawilżeniu. Należy zapobiegać zbyt szybkiemu wysychaniu świeżej zaprawy, np. poprzez odpowiednie nawilżanie.

Dane techniczne

Gęstość nasypowa	ok. 1,15 kg/dm ³
Największe ziarno	ok. 1 mm
Zużycie	ok. 1.6 kg/m ² na mm grubości warstwy
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	(28d) > 2,5 N/mm ²
Wytrzymałość na nacisk	(28d) > 6,0 N/mm ²
Pochłanianie wody	ok. 0.3 l/ kg (= 30 %)
grubość świeżej zaprawy	ok. 1.45 kg/dm ³

Podłoże

Odpowiednie podłoża

Podłoże powinno być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Ponadto podłoże musi być nośne i wolne od tłuszczu, kurzu, pyłu, a także substancji pogarszających przyczepność i luźnych części mających działanie separacyjne, mediów korozyjnych, takich jak chlorki i musi być nawilżone przez co najmniej 12 godzin przed przywróceniem do stanu pierwotnego aż do nasycenia kapilarnego.

Siła przyczepności minimalnie 1,5 N/mm².

Wytrzymałość na ściskanie minimalnie 25 N/mm².

Produkt można stosować na wszystkie standardowe podłoża mineralne. Nie stosować na drewnie, plastiku, metalu, podłożach wodoodpornych. Podłoża chłonne należy starannie wstępnie nawilżyć. Gruntowanie mocno chłonnych podłoży wykonać za pomocą gruntu uszczelniającego AG 3.

Wskazówki na temat produktu i obróbki

Informacje o materiale:- Jeśli przetwarzanie odbywa się poza idealnym zakresem temperatury i/lub wilgotności, właściwości materiału mogą ulec znaczącej zmianie.- Przed przetwarzaniem należy dostosować materiały do odpowiedniej temperatury!- Aby zachować właściwości produktu, nie dodawaj żadnych obcych materiałów!- Należy ściśle przestrzegać ilości dawkowania wody lub informacji o rozcieńczeniu!- Sprawdź zabarwienie produktu pod kątem dokładności koloru przed zastosowaniem!- Spójność koloru może być zagwarantowana tylko w obrębie tej samej partii.- Na formowanie koloru znacząco wpływają warunki środowiskowe.- Już wymieszany materiał, który zaczyna twardnieć, nie może być dalej rozcieńczany ani mieszany ze świeżym materiałem!

Informacje środowiskowe:- Nie przetwarzać w temperaturach poniżej +5 °C!- Idealny zakres temperatury dla materiału, podłoża i powietrza wynosi od +15 °C do +25 °C.- Idealny zakres wilgotności względnej wynosi od 40% do 60%.-Zwiększona wilgotność powietrza i/lub niższe temperatury mogą wydłużyć czas schnięcia, wiązania i utwardzania, podczas gdy niższa wilgotność powietrza i/lub wyższe temperatury przyspieszają ten proces.- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas fazy schnięcia, reakcji i utwardzania; unikaj przeciągów!- Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, wiatrem i warunkami atmosferycznymi!- Chronić sąsiednie elementy!

Wskazówki:- Zalecamy najpierw użyć powierzchni testowej lub małego obszaru do początkowego, małoskalowego testowania.- Proszę zwrócić uwagę na karty danych produktów wszystkich produktów MUREXIN użytych w procesie.- Zachowaj oryginalny pojemnik odpowiedniej partii na późniejsze prace naprawcze.- W przypadku ogrzewanych wylewek, przed ułożeniem wymagany jest standardowy proces ogrzewania.- Nie włączaj systemu ogrzewania podłogowego podczas przetwarzania i twardnienia. Informacje przedstawione odzwierciedlają wartości średnie uzyskane w warunkach laboratoryjnych. Z powodu stosowania naturalnych surowców, wskazane wartości poszczególnych dostaw mogą się nieznacznie różnić, nie wpływając jednak na przydatność produktu.

Wskazówki bezpieczeństwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów wykonawczych w karcie zawarto określone, ograniczone informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i możliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. W przypadku niejasności bądź wątpliwości, jak również ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na prawidłowość aplikacji produktu bądź technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzić próbę na miejscu budowy, zabezpieczając w odpowiedni sposób jej wyniki oraz skontaktować się z działem technicznym firmy Murexin. Niezależnie od powyższych zaleceń. Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.