

Masa wypełniająca i naprawcza SF 80+



- > bezskurczowa i stabilna wymiarowo,
- > szybko twardniejąca i wiążąca,
- > łatwa w nakładaniu, obróbce i modelowaniu.



Opis produktu

Gotowa do użycia sucha masa proszkowa, modyfikowana żywicą polimerową, stabilna wymiarowo, szybko schnąca i hydraulicznie szybko wiążąca masa naprawcza i wypełniająca. Do stosowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, na podłogi i ściany, do napraw reprofilacyjnych i poziomowania schodów oraz podestów, a także do wypełniania ubytków i głębokich nierówności w jastrychach i powierzchniach betonowych o grubości pojedynczej warstwy do 50 mm. Nadaje się również do stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym oraz do powierzchni obciążanych krzesłami biurowymi.

Forma dostawy

Pojemnik	Opakowanie zbiorcze	Paleta
25 KG / <PS>	-	42 <PS>

Przechowywanie

Przechowywać w zabezpieczonych przed mrozem, chłodnych i suchych pomieszczeniach. Termin przechowywania 365 dni.

Obróbka

Zalecane narzędzia

Wolnoobrotowy, elektryczny mieszalnik z odpowiedniej wielkości mieszadłem, odpowiedniej wielkości pojemnik do mieszania, kielnia, stalowa rajbetka lub paca wygładzająca, szpachelka.

Mieszanie

Do odpowiedniej wielkości czystego naczynia do mieszania wlać czystą wodę w ilości proporcjonalnej do ilości mieszanej Murexin SF 80+ i całość dokładnie wymieszać do jednorodnej homogenicznej postaci, bez grudek i smug - czas mieszania ok. 4 minuty. Każdorazowo należy wymieszać tylko tyle szpachli, ile można zużyć w ciągu 15-20 minut.

Proporcje mieszania to: ok. 5 litrów wody na 25 kg masy szpachlowej i naprawczej Murexin SF 80+ (odpowiada to ok. 0,20 l/kg suchej masy szpachlowej).

Obróbka:

Nałożyć świeżo wymieszaną szpachlówkę na podłoże w jednej warstwie, najlepiej o pożądanej grubości (maks. 50 mm). W przypadku nakładania wielu warstw, warstwę poprzedzającą należy zagruntować podkładem gruntującym, głębokopenetrującym Murexin LF 14 lub LF 15.

Po ok. 15–20 minutach, nałożona szpachlówka stwardnieje na tyle, że możliwe będzie cięcie krawędzi i wygładzanie powierzchni. Wiążącą szpachlówkę można kształtować i wygładzać poprzez cięcie, skrobanie lub zacieranie do czasu jej całkowitego stwardnienia.

Gruntowanie:

Na podłożach chłonnych:

Grunt głębokopenetrujący LF 14 lub LF 15 w rozcieńczeniu 1:4 z wodą lub uniwersalny grunt szczepny DX 9 w rozcieńczeniu 1:1 do 1:3 z wodą.

Na podłożach niechłonnych:

Super grunt D4 RAPID lub uniwersalny grunt szczepny DX 9 (nierozcieńczony)

Dane techniczne

baza chemiczna	cement
Zużycie	ok. 1.5 kg/m ² /mm grubości warstwy
Zużycie wody	ok. 5.0 l/opakowanie 25 kg (ok. 0.20 l / kg)
Dojrzwianie po ułożeniu	po ok. 2-3 godz.
Czas obróbki	ok. 15-20 min.
Obciążenie ruchem pieszym	po ok. 45 min.

Wskazówki na temat produktu i obróbki

Wskazówki dotyczące produktu:

Podczas przetwarzania poza zalecaną temperaturą i / lub wilgotnością, właściwości materiału mogą się znacznie zmienić.

Produkt przed stosowaniem powinien być przechowywany min. 24 godz. w temperaturze, w której będzie używany.

Aby zachować właściwości produktu, nie można dodawać żadnych obcych materiałów!

W przypadku produktów mieszanych z wodą lub rozcieńczanych należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w kartach technicznych!

Jednolitość koloru można zagwarantować tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.

Mogą występować interakcje składników produktu ze środkami do obróbki powierzchni.

Materiał, który rozpoczął twardnienie lub wiązanie nie nadaje się już do wykorzystania!

Wskazówki wykonawcze:

Nie używać przy temperaturze podłoża poniżej + 5 ° C!

Idealny zakres temperatur podłoża i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° C do + 25 ° C.

Idealny zakres wilgotności wynosi 40% do 60% wilgotności względnej.

Wyższa wilgotność i/lub niższe temp. wydłużają, a niska wilgotność i/lub wyższe temp. skracają wysychania, wiązania, utwardzanie produktu.

Zapewnić wystarczającą wentylację podczas fazy wysychania, wiązania i utwardzania!

Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!

Chronić sąsiadujące elementy! Przed nakładaniem produktu nierówności i defekty podłoża powinny zostać naprawione!

Wskazówki:

Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie próby produktu.

Przestrzegać kart technicznych wszystkich produktów MUREXIN używanych w systemie.

W przypadku prac naprawczych należy zachować oryginalny produkt z danej partii.

61008, Masa wypełniająca i naprawcza SF 80+, obowiązuje od: 17.12.2025, PL PIM BplusB, Strona 2

Systemy klejenia wykładzin i parkietu

Hydroizolacja podpłytkowa nie może zastąpić hydroizolacji strukturalnej budynku.

Ogrzewanie podłogowe nie może działać podczas nakładania i wiązania produktu.

Podane dane są wartościami średnimi, które zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Ze względu na wykorzystanie naturalnych

surowców deklarowane wartości pojedynczej partii mogą się nieznacznie różnić, nie wpływając na przydatność produktu.

Wskazówki bezpieczeństwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów wykonawczych w karcie zawarto określone, ograniczone informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i możliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. W przypadku niejasności bądź wątpliwości, jak również ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na prawidłowość aplikacji produktu bądź technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzić próbę na miejscu budowy, zabezpieczając w odpowiedni sposób jej wyniki oraz skontaktować się z działem technicznym firmy Murexin. Niezależnie od powyższych zaleceń. Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.